

PRIMACOL® *professionel*

Glans 10 – Vægmalning

Primacol® Professionel – Akrylmaling

Væg Glans 10, er en slidstærk, vandfortyndbar, mat akrylmaling til indendørs brug. Væg Glans 10 anbefales til at male vægge og lofter på puds, beton, gips, glasfilt og væv. Velegnet til behandling i tørre rum, som stuer, værelser, kontorer, butikker og andre lignende opholdsrum.

1. PRODUKTEGENSKABER

- Vandbaseret akrylmaling med god dækkeevne
- Den skaber en meget stærk mat-overflade og et vaskbart lag.
- Kan modstå stærk rens, skrub og polering uden at skinne.
- Nem påføring og reparation
- Ekstra slidstærk og vaskbarhed i Klasse 1 ifølge EN 13300

2. TEKNISKE DATA

Type	Akrylmaling
pH	7,0-8,0
Tæthed	~1,35 g/cm ³
Vaskbarhed	Klasse 1, i henhold til EN 13300
Dækkeevne	Klasse 2, i henhold til EN 13300
Påføringstemperatur	+5 °C to +25° C. RF: 40-80%
Tørretid ved 20° C, 60 % RH:	Berøringstør 1 time, overmalbar efter 2 timer
Lag	1-2
Vol. tørstof	29
Kulør	Hvid, brækket hvid (S0500-N)
Glans	Cirka 10, mat
Værktøj	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Fortynding	Vand
Mal-Kode	00-1

3. Påføring

Overfladeforberedelse

Overfladen skal være rensed, affedt, fast og tør. Ved frisk puds skal det sætte sig i fire uger først. Afskallende malingslag skal fjernes. Ved flere lag af emulsionsmaling skal det renses med vand og sæbe. Afskalninger skal spartles, slibes og støves af. Absorberende

lag skal først primes med Primagrunder. Alle overflader, der ikke skal males, skal afdækkes.

Malebehandling

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer over 5° C. Før brug skal malingen omrøres grundigt. Malingen kan påføres med en pensel, rulle eller sprøjte. Det anbefales at påføre 2 lag med cirka 2 timers mellemrum. Se under "tørretid" punkt 2. linje 5 & 6.

4. SIKKERHED

5. Arbejdet skal udføres i henhold til byggeregulativer, sikkerhedsstandarder og andre regulativer. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis malingen indtages, søg straks læge.

6. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C på et tørt sted i den originale, lukkede forpakning. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstilling.

7. REGULATIVER

Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse klienten herom.

Dato: 20.09.2016