

Primacol® dekorativ Klassisk stuk

Klassisk stuk er en nobel, klassisk dekorativ puds baseret på læsket kalk. Den er ideel til de gamle teknikker til indendørs dekoration. Dens karakter refererer til den gamle venetianske stuk. Den helt unikke farvepalet giver mulighed for mange dekorative effekter. Den er designet til at dekorere vægge, lofter, ildsted, søjler eller andre arkitekturelementer. Perfekte, glatte overflader reflekterer lyset. Den har vandtætte egenskaber og er nem at vedligeholde, og den nemme rengøring af materialet gør den perfekt til rum såsom køkkener, pools, badeværelser og andre rum med fugt. Klassisk stuk er til indendørs brug.

1. EGENSKABER

Den klassiske stuk minder om marmor. Den kan afvise fugt fra Jorden og tillader væggene at ånde. Den er modstandsdygtig overfor mug og skimmel. Påføring på naturlige materialer gør produktet velegnet overfor både mennesker og miljøet.

2. TEKNISKE DATA

Udseende:	Tyk spartelmasse
Farve:	Cremerfarvet
Lugt:	mild, specifik
Tæthed:	1,35 g/cm ³
Tørretid:	6-8 timer mellem lagene Min. 48 timer før voks
Rengøring af værktøj:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsning:	Vand
Dækkeevne:	0,9 – 1,4 kg/m ² (Afhængigt af lagets glathed og den ønskede effekt.)

3. BRUG

Klassisk stuk er et produkt klar til brug. Før arbejdet skal indholdet i beholderen omrøres grundigt. Om nødvendigt kan produktet fortyndes med vand (op til 5%). Samme opløsning skal bruges på hele fladen.

Klassisk stuk skal påføres i tre lag med en speciel stålmurske:

- 1) Påfør et lag stuk og sørg for, at det er helt glat og jævnt.
- 2) Efter 6 – 8 timer påføres et nyt lag. Brug den venetianske påføringsmetode – brug murskeen uden tryk med den skarpe side.
- 3) Det sidste lag (det tyndeste) – glat overfladen ved at trække og presses kanterne til bunds. Ved brug af andre teknikker kan man opnå mat-, semimat- eller glansoverflade. Den endelige effekt afhænger af intensiteten af glatning med metalmurskeen.
- 4) Efter 48 timer påføres voks for at beskytte overfladen.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal forberedes – renses for skidt, støv og fedt. Rester af maling og løs puds skal fjernes. Frisk cement og cementkalk skal modne i mindst 4 uger. Beskyttende primer anbefales.

Udblomstring skal fjernes. Gamle mineraloverflader skal vaskes med vand og lakerede overflader med god tilhæftning skal behandles med sandpapir. Brug derefter kit på overfladen for at opnå en glat overflade. Efter tørring (cirka 24 timer) skal den primes med beskyttende primer for at sikre ordentlig tilhæftning af stukken til overfladen.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 35° i tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Holdbarhed er 18 måneder fra produktionsdato.