

Primacol® Primagrunder GEL

1. PRODUKTEGENSKABER

Primagrunder GEL er en thixotropisk primer emulsion klar til brug og med maksimal gennemtrængningsevne. Den skaber et perfekt underlag og har fantastisk modstandsdygtighed overfor vand og alkali. Den anbefales at bruges på vægge, lofter og gulve, udendørs og indendørs, på f.eks. gipsplader, beton, puds.

Forøger overfladevedhæftningen, gør den fleksibel, modstandsdygtig.

Primagrunder gel er transparent efter den er tør.

Nedsætte forbruget af maling og klæbemidler samtidig med, at det øger bindingsstyrken.

2. TEKNISKE DATA

Bindemiddel	Akryl-copolymer
pH	7,0-8,0
Massefylde	~1 g/cm ³
Påføringstemperatur	+5 °C to +25° C. RF: 40-80%
Tørretid ved 20°C, 60 % RH:	Berøringsstør: 1 time, genbehandling: 2 timer Overmalbar: 24 timer
Dækkeevne	7-10m ² /l (Afhængigt af absorbering)
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Mal-Kode	00-1

3. Påføring

Overfladen skal være fast, tør, ren og fri for olie og fedt. Temperaturen i omgivelserne og på overfladen skal være højere end +5° C. Luftfugtigheden ved påføring og tørring skal være under 80%.

Primagrunder gel påføres uden fortynding med pensel eller rulle.

Sørg for god ventilation under påføring.

Maling og lign. kan påføres efter 24 timer.

Opmærksom! Primagrunder gel er ikke beregnet til brug på træ- eller metaloverflader. Det anbefales ikke som primer under slutprodukt der indeholder opløsningsmiddel. Påfør ikke over eller under alkydmaling.

4. SIKKERHED

Arbejdet skal udføres i henhold til byggeregulativer, sikkerhedsstandarder og andre regulativer. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis malingen indtages, søg da straks lægeråd.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C på et tørt sted i den originale, lukkede forpakning. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstilling.

6. REGULATIVER

Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse klienten herom.

Dato: 20.09.2016